

CONVERTOX

PROPRIETES

CONVERTOX transforme et convertit la rouille en une couche protectrice.

CONVERTOX est un liquide gris-crème devenant bleu translucide à l'application puis noir brillant intense au séchage sur métaux ferreux (transparent pratiquement incolore sur verre).

CARACTERISTIQUES

- Identification ----- NF T 36005 Famille 1 Peinture et vernis Classe 7 Subdivision b2
- Aspect ----- liquide
- Couleur ----- gris-crème
- Densité à 20°C ----- 1,1 +/- 0.5
- Point éclair ----- néant
- Brillant spéculaire ----- > 90°/°° à 60°
- Consistance ----- 15 à 30 Coupe AFNOR n°4 à 20°C en "
- Liants ----- copolymères acryliques
- Pigments et charges ----- néant
- Solvants ----- eau + agents de coalescences
- Adjuvants ----- polymères dérivés d'acides pyrogalliques



DOMAINES D'APPLICATIONS

CONVERTOX est à utiliser par les professionnels.

CONVERTOX est un produit qui permet tout à la fois de traiter et de protéger contre corrosion les métaux ferreux oxydés sans avoir à les décaper préalablement.

Protection complète contre la corrosion **CONVERTOX** de par son effet décoratif (brillant noir intense) peut rester en finition définitive à l'intérieur et plusieurs mois à l'extérieur avant d'être recouvert par une laque de finition.

CONVERTOX s'utilise sur les métaux ferreux oxydés ou non, dégraissés, et débarrassés de la rouille pulvérulente, rincés à l'eau claire et maintenus humides pour une parfaite pénétration des strates de rouilles.

MODE D'EMPLOI

Appliquer **CONVERTOX** à la brosse tel quel, au pistolet et au trempé avec 20% à 30% d'eau. Sur des surfaces très oxydées même à la brosse diluer à 30% d'eau et appliquer 2 couches. Le mieux étant de mouiller préalablement le support.

Méthode de nettoyage :

- frais à l'eau froide - juste sec à l'eau chaude savonneuse
- sec à l'aide d'un solvant fort - polymérisé à l'aide d'un décapant puissant.

Les traces qui noircissent sur la peau avec de l'eau citronnée ou vinaigrée.

Séchage : (à l'air T°>10° et H°<85%)

- hors poussière : 30 min
- sec : 60 min
- surcouchable : 24 h
- polymérisé : 3 semaines

Rendement : 50 à 100 g/m², soit 10 à 20 m²/litre

SECURITE PRECAUTION CONDITIONS D'EMPLOI ET DE STOCKAGE

Se conserve 1 an en emballages d'origine à l'abri du gel et des fortes chaleurs.

Consulter la fiche de données de sécurité. Ce produit craint le gel. A conserver à une Température supérieure à 5°C.

PRODUIT A USAGE STRICTEMENT PROFESSIONNEL - FICHE DE SECURITE DISPONIBLE SUR SIMPLE DEMANDE.
 Cette fiche technique annule et remplace les précédentes concernant ce produit (Septembre 2011)

Les indications mentionnées sur cette fiche sont communiquées à titre d'information et ne sauraient engager notre responsabilité quant aux dommages pouvant résulter d'une mauvaise utilisation des produits puisque la manipulation et la mise en œuvre de notre produit échappent à notre contrôle. De ce fait, ces informations ne peuvent être en aucun cas considérées comme apportant une garantie ni comme engageant notre responsabilité en cas d'utilisation défectueuse. Il appartient donc à l'utilisateur de s'assurer par des essais préalables que le produit convient parfaitement à l'usage auquel il le destine. Notre garantie ne saurait excéder le remplacement d'un produit reconnu défectueux dans un délai d'une année après sa livraison.