



# ANTI SALPETRE ET DURCISSEUR

## FM DUR

### PROPRIETES

**FM DUR** permet les opérations d'assèchement et d'imperméabilisation de : façades, murs, chapes, sous-sols, cuvelages

**FM DUR** a la particularité de durcir en profondeur les matériaux sur lesquels il est appliqué (ciment, pierre, plâtre, enduits, chapes) évitant ainsi les problèmes d'effritement, et de poussierage.

**FM DUR** s'utilise pour tous les travaux préparatoires sur supports anciens avant la mise en peinture afin d'éviter les auréoles, taches et cloquages provoqués par des pierres humides ou salpêtrées.

**FM DUR** agit par cristallisation ce qui permet de réaliser une barrière étanche à la base des murs afin de stopper les remontées capillaires.

**FM DUR** permet une imperméabilisation en profondeur et est parfaitement adapté pour les étanchéités de caves anciennes.

**FM DUR** s'utilise comme traitement anti salpêtre avant enduits à base de chaux ou de ciments et également avant l'application d'enduits monocouches .

**FM DUR** traite efficacement le salpêtre en provoquant l'évacuation de celui-ci à la surface du support traité sous forme d'une barbe blanche.

### MODE D'EMPLOI

Le support peut être humidifié suivant les différents cas veuillez contacter votre commercial.

#### Pour minéraliser-durcir :

- Pulvériser une première couche diluée à 50% d'eau, afin de véhiculer le produit à l'intérieur du support, puis une seconde passe pure une heure après.

#### Avant d'enduire :

- Pulvériser **FM DUR pur**, en une passe sur le dégrossi. Dans les cas de murs très salpêtrés appliquer une première couche diluée à 50% d'eau directement sur les pierres.

#### En injection :

- Se reporter à la notice page suivante

#### Avant de peindre :

- Pulvériser une première couche diluée à 50% d'eau, puis une seconde couche pure une heure après.

**CONSOMMATION :** 1Kg pour 3 m<sup>2</sup>

#### En étanchéité de caves :

- Pulvériser deux couches de **FM DUR pur espacées d'une heure**. (1 Kg pour 2m<sup>2</sup>). Dans le cas d'infiltration très importante appliquer une **barbotine de ciment** additionnée 10% de **FM DUR**.

PRODUIT A USAGE STRICTEMENT PROFESSIONNEL - FICHE DE SECURITE DISPONIBLE SUR SIMPLE DEMANDE.  
Cette fiche technique annule et remplace les précédentes concernant ce produit (Septembre 2011)

Les indications mentionnées sur cette fiche sont communiquées à titre d'information et ne sauraient engager notre responsabilité quant aux dommages pouvant résulter d'une mauvaise utilisation des produits puisque la manipulation et la mise en œuvre de notre produit échappent à notre contrôle. De ce fait, ces informations ne peuvent être en aucun cas considérées comme apportant une garantie ni comme engageant notre responsabilité en cas d'utilisation défectueuse. Il appartient donc à l'utilisateur de s'assurer par des essais préalables que le produit convient parfaitement à l'usage auquel il le destine. Notre garantie ne saurait excéder le remplacement d'un produit reconnu défectueux dans un délai d'une année après sa livraison.

