



PEINTURE ANTI HUMIDITE / PEINTURE ISOLANTE

FM PEINTURE ANTI HUMIDITE

PROPRIETES

FM PEINTURE ANTI-HUMIDITE est une peinture de fond et de finition prête à l'emploi pour bloquer l'humidité et la formation de salpêtre à base de résine PLIOWAY® en phase solvant dans les lieux et les supports régulièrement humides. Recouvrable de peinture à base de résine Pliolite®, acrylique, vinylique à l'eau ou au solvant, papier peint, faïence, carrelage, enduits, plâtre.

DOMAINES D'APPLICATION

- Renforcé en ciment blanc.
- Excellente barrière contre les remontées cristallines
- Lessivable.
- Inodore.
- Aspect mat.
- Micro-poreuse.
- Finition propre, sans cloquage avec une grande résistance aux moisissures.
- Applicable directement sur support humide ou froid.
- Peinture fongicide évite la formation de mousses,
- Recouvrable.
- Ne craint pas le gel.

S'applique dans les lieux régulièrement humides : caves, sous-sols, cuisine, salle d'eau, soubassements non enterrés. En intérieur comme en extérieur dans toutes les pièces de la maison, sur les briques, parpaings, bétons, bois, plâtres, plaque de plâtres, stucs, terre cuites, pierres, fibrociments.

MODE D'EMPLOI

Conseils de mise en œuvre : conformément au DTU 59-1:

Préparation des supports : - Les supports doivent être sains, propres, exempts de poussière, graisse, huile.

Travaux préparatoires : - Eliminer Les laitances avec DKP CIM . Les algues, mousses, lichens avec NO LICHENS ou TOTALMOUSS ou RAPMOUSS. Les traces d'huiles, graisses avec INTEROX

Les particules non adhérentes (grattage), les poussières (brossage). Les parties métalliques seront isolées avec un primaire antirouille DEROUILLOX ou CONVERTOX. Les traces de salpêtre avec FM DUR ou par brossage à la brosse dure. - Sur les anciennes peintures laquées dépolir la surface. - Rincer à l'eau. - Dans le cas de fonds farinant appliquer COLLAFIX fixateur de fonds en solution. - Traités les fissures stabilisées avec notre mastic MDS92.

- Sur les anciennes peintures laquées dépolir la surface. - Reboucher les trous à l'aide de FM GGLISS

Bétons, enduits de ciment, brique, plâtre et dérivés conformes au D.T.U 23/1 et 26/1 : travailler en direct.

Précautions : Ces conseils ne peuvent se substituer à une reconnaissance appropriée de la nature et de l'état des fonds à mettre en peinture. - Ne pas appliquer avant 28 jours sur les bétons et mortiers neufs.

Mise en œuvre : **FM PEINTURE ANTI HUMIDITE** est prête à l'emploi. Elle s'applique en 2 couches sur fonds préparés. La 1ère couche pourra être diluée à 5% (soit 50mL pour 1L de peinture) avec du CLEANFIX sur support poreux ou farinant. **FM PEINTURE ANTI HUMIDITE** peut être teintée avec un colorant universel (3% maxi, soit 30 mL pour 1L de peinture).

En recouvrement par de l'enduit, plâtre, faïence, carrelage, prévoir une impression type COLLAFIX.

Application : Conditions d'application : DTU 59-1 - Conformément à la norme NF P 74-201-1 Température d'application : Entre +5°C et +35°C Hygrométrie : En extérieur, ≤ 80% d'humidité relative En intérieur, ≤ 65% d'humidité relative Matériel d'application : Brosse, rouleau, pistolet airless Nettoyage du matériel : CLEANFIX

CARACTERISTIQUES

Présentation : Prêt à l'emploi

Aspect du film : Mat

Extrait sec : En poids 69 ±2%

Séchage (20°C – 65%HR) : 2 heures au toucher

Conservation : 2 ans en emballage d'origine fermé COV (directive 2004/42/CE) : Valeur limite en UE pour ce produit (cat. A/g)* : 350 g/L (2010). Ce produit contient au maximum 349g/L.

Aspect en pot : Peinture blanche onctueuse

Masse volumique : 1.40 ±0.05 g.cm-3

Rendement : 3 à 5 m² / L couche selon la porosité du support

Recouvrable : 12 heures

STOCKAGE

Consulter la Fiche de Données de Sécurité produit sur www.quickfdfs.fr. Ne convient pas pour l'étanchéité des maçonneries enterrées (fondations, piscine, ...). Permet une étanchéité sans cloquage, mais ne saurait se substituer aux nécessités de drainage habituelles. Entreposer à l'abri de la chaleur. ne peut pas être utilisé sur des surfaces en contact alimentaire, mais pourra être recouverte. sur zone de rétention.

*PRODUIT A USAGE STRICTEMENT PROFESSIONNEL - FICHE DE SECURITE DISPONIBLE SUR SIMPLE DEMANDE.
Cette fiche technique annule et remplace les précédentes concernant ce produit (Septembre 2011)*

Les indications mentionnées sur cette fiche sont communiquées à titre d'information et ne sauraient engager notre responsabilité quant aux dommages pouvant résulter d'une mauvaise utilisation des produits puisque la manipulation et la mise en œuvre de notre produit échappent à notre contrôle. De ce fait, ces informations ne peuvent être en aucun cas considérées comme apportant une garantie ni comme engageant notre responsabilité en cas d'utilisation défectueuse. Il appartient donc à l'utilisateur de s'assurer par des essais préalables que le produit convient parfaitement à l'usage auquel il le destine. Notre garantie ne saurait excéder le remplacement d'un produit reconnu défectueux dans un délai d'une année après sa livraison.

