HYDROFUGE OLEOFUGE DE SURFACE

HYDRO OLEO

PROPRIETES

HYDRO OLEO est une émulsion en phase aqueuse d'un aspect blanc laiteux.qui permet d'hydrofuger et oléofuger des surfaces afin améliorer la longévité et de réduire l'encrassement des supports..
HYDRO OLEO permet de protéger les sols contre les taches de toute nature : huiles moteur; carburants; salissures à base de graisse animales ou végétales; micro végétation; prolifération de mousses...
HYDRO OLEO s'applique en intérieur comme sur tout sol extérieur, tel que: dalles à motif ; dallettes à granulats apparents ou bouchardés ; pavés autobloquants; pierres reconstituées ; béton désactivé ou sablé; pavés briques ; dalles en pierre etc...
De part son pouvoir oléofuge, **HYDRO OLEO** empêche l'absorption des graisses tout en laissant respirer les matériaux.
En effet, **HYDRO OLEO** forme sur le sol traité un film résistant à l'abrasion et répulsif pour les matières grasses et végétales, évitant ainsi leur incrustation indélébile sur les sols.
HYDRO OLEO grâce à sa fort teneur en hydrofuge (résine) est une excellente protection contre les effets du cycle gel-dégel et les sels de déverglaçage.
De plus, de part ses propriétés exceptionnelles, **HYDRO OLEO** ravive la teinture naturelle des supports traités et redonne leur aspect d'origine

DOMAINE D'APPLICATION

Traitement anti-salissures pour sols. Destiné à protéger les sols tels que des zones piétons, parkings.
S'applique sur : béton, pierre, terre cuite, carrelage, marbre.
S'utilise en intérieur comme à l.extérieur.

CARACTERISTIQUES

Composition : résines	synthétiques, polymères fluorés	Densité à 20°C : 1
pH : 7	Produit prêt à l'emploi	Informations complémentaires :voir la fiche de sécurité.
Séchage à 20)C 24H	Température mini 5°C	séchage complet; 2 jrs à 7jrs circulation

MODE D'EMPLOI

HYDRO OLEO s'applique en pulvérisation sur sol sec ou légèrement humide au raison de 4 à 6 M²/1L.

- *Revêtements peu poreux* ou lisse : appliquer en une seule couche diluée à 50% d'eau.
- *Supports de forte porosité* : Humidifier le support afin d'éviter que le produit ne soit absorbé trop profondément. Pulvériser **HYDRO OLEO** pur. Appliquer une 2ème couche après complet séchage de la 1ère, soit 4 à 6 heures après la 1ère pulvérisation.

PRODUIT A USAGE STRICTEMENT PROFESSIONNEL - FICHE DE SECURITE DISPONIBLE SUR SIMPLE DEMANDE.
Cette fiche technique annule et remplace les précédentes concernant ce produit (Septembre 2011)

Les indications mentionnées sur cette fiche sont communiquées à titre d'information et ne sauraient engager notre responsabilité quant aux dommages pouvant résulter d'une mauvaise utilisation des produits puisque la manipulation et la mise en œuvre de notre produit échappent à notre contrôle. De ce fait, ces informations ne peuvent être en aucun cas considérées comme apportant une garantie ni comme engageant notre responsabilité en cas d'utilisation défectueuse. Il appartient donc à l'utilisateur de s'assurer par des essais préalables que le produit convient parfaitement à l'usage auquel il le destine. Notre garantie ne saurait excéder le remplacement d'un produit reconnu défectueux dans un délai d'une année après sa livraison.

FMDS - 7 RUE DE LA NAUE 86170 NEUVILLE DE POITOU - tél : 09 73 50 03 30
contact@fmds.fr - www.fmds.fr